

性能表

商品番号：SOHKEN #1188

ノンアスベストブレーキライニング

1.摩擦性能	摩擦係数(μ)	上昇	100°C	0.61
		上昇	150°C	0.51
		上昇	200°C	0.41
		上昇	250°C	0.41
		下降	200°C	0.53
		下降	150°C	0.53
		下降	100°C	0.54
	摩耗率 ($10^{-7}\text{Cm}^2/\text{N.m}$)	上昇	100°C	0.41
		上昇	150°C	0.67
		上昇	200°C	1.02
		上昇	250°C	0.86
2.引っ張り強さ (N/Cm^2)			1	3474
			2	3301